

fitt multiflex xtreme



Extremely flexible hose at low temperatures for heavy-duty suction and delivery for irrigation, tankers, sewer drains and cesspools. PVC hose with reinforcement spiral in rigid shock-resistant PVC.

Saug- und Druckschlauch für Kesselwagen, zur Bewässerung und zur Reinigung von Kanalisation und Senkgruben, der für die intensive Nutzung geeignet ist und sich durch eine hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen auszeichnet. PVC-Schlauch mit Verstärkungsspirale aus hartem, stoßfestem PVC.

- Crush resistance - *Druckfestigkeit*
- Abrasion resistance - *Abriebfestigkeit*
- Smooth internal surface - *Glatte Innenfläche*
- Cold flexibility - *Kältebeständigkeit*
- UV resistance - *UV-Beständigkeit*
- 40°C/+45°C Working temperature - *Betriebstemperatur*



Inches Zoll	Ø internal Ø intern	Ø external Ø extern	Thickness Dicke	Working pressure Betriebsdruck	Bursting pressure Berstdruck	Vacuum Vakuum	Bending radius Biegungsradius	Length Länge	Weight per meter Metergewicht
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
1	25	32,60	3,80	7	21	9	90	50	475
1 1/4	32	40,00	4,00	6	18	9	110	50	570
1 1/2	38	46,40	4,20	5	15	9	130	50	665
	40	48,60	4,30	5	15	9	140	50	760
2	51	61,60	5,30	4	12	9	170	50	1045
	60	71,00	5,50	4	12	9	200	50	1188
2 1/2	63	74,00	5,50	4	12	9	210	50	1320
	70	81,60	5,80	3	9	9	240	50	1570
3	76	88,00	6,00	3	9	9	260	30	1650
3	76	88,00	6,00	3	9	9	260	50	1650
	80	92,60	6,30	3	9	9	270	30	1830
	80	92,60	6,30	3	9	9	270	50	1830
3 1/2	90	103,00	6,50	3	9	9	300	30	2138
4	102	115,60	6,80	3	9	9	340	30	2565
	120	135,60	7,80	2	6	9	400	20	3450
5	127	142,80	7,90	2	6	9	420	20	3705
6	152	169,80	8,90	2	6	9	510	4,6	4990
6	152	169,80	8,90	2	6	9	510	6	4990
6	152	169,80	8,90	2	6	9	510	20	4990
	180	204,80	12,4	1,5	4,5	9	600	20	8100
8	203	230,00	13,5	1,5	4,5	9	700	10	9650
8	203	230,00	13,5	1,5	4,5	9	700	5	9650

Working and Bursting pressure at 23°
Berst- und Betriebsdruck bei 23°

Inner diameters and corresponding tolerances according to the norm UNI EN ISO 1307:2008. The length tolerance is ± 5%.
Die Innendurchmesser und entsprechenden Toleranzen erfüllen die Erfordernisse der Norm UNI EN ISO 1307:2008. Die Längentoleranz beträgt ± 5%.